

SC DS Ceramica SRL

RO17895083

J12/3087/24.08.05

N. Titulescu, Nr. 113, Sc 2 Ap. 12

Cluj-Napoca, jud. CLUJ

Tel : (0040)752758559 (0040)721509202

Fax: (0040)364143915

RECOMANDARI PRIVIND MONTAJUL SI INTRETINEREA GRESIEI SI A FAIANTEI

MONTAJUL CU CIMENT TRADITIONAL :

Grosimea patului de mortar trebuie sa fie intre 5 si 6 cm

Dozajul de liant care trebuie adaugat cand folositi cimentul traditional trebuie sa fie intre 300 si 350 g/kg .

Va recomandam sa aplicati , inaintea pozarii gresiei si a faiantei , un strat de sapa autonivelanta cu grosimea maxima de 2mm , adica un echivalent de 2.8-3.5 kg/m² . Dupa aceasta operatiune , montajul trebuie inceput dupa minim 24 de ore , in cazul in care temperatura incaperii permite uscare in conditii optime (cititi cu atentie recomandariile primite din partea vanzatorului sanelor pentru a asigura o aplicare corecta a acesteia) .

In cazul in care utilizati combinatia de ciment traditional si nisip trebuie sa va asigurati ca suprafata va fi umeda pentru cel putin 3 zile , dupa care se va putea incepe rostuirea . De asemenea va recomandam ca, dupa aplicare sa acoperiti suprafata care a fost montata , pentru a asigura o uscare treptata .

Timpul necesar uscarii si in care este interzis traficul peste placiile ceramice aplicate este de 72 ore .

MONTAJUL CU ADEZIVI :

Cand folositi adezivi urmati atent instructiuniile primite de la producator pentru a asigura un dozaj corect al apei cat si o consistenta corecta a acestuia.

Pentru uzul extern a adezivilor se recomanda dubla aplicare , atat pe placa cat si pe suprafata care urmeaza a fi aplicata aceasta . Pentru aceasta operatiune folositi o unealta speciala cu dinti (piaptan).

Aceasta operatiune se poate utiliza de asemenea si in cazul in care nu dispuneti de o suprafata dreapta pe care doriti sa aplicati gresia si faianta , astfel prin aplicarea dubla puteti sa obtineti o suprafata dreapta.

Gresia si faianta cumparata de la Fabricile colaboratoare a DS Ceramica trebuie sa aiba un rost minim de 2-3 mm , pentru a permite dilatatia adezivului si a placii in cazul prezentei factoriilor de stres . Totodata trebuie sa aplicati un strat de adeziv proportional cu dimensiunea placii , adica cu cat este mai mare placa stratul de adeziv trebuie sa fie mai mare .

In cazul in care folositi un adeziv colorat , este recomandat sa testati o placa pentru a verifica daca nu se pateaza . In cazul in care acest test este dus la bun sfarsit avand ca rezultat patarea placii aveti 3 posibilitati :

1 Nu folositi adezivul colorat si optati pentru cimentul traditional .

2 Tratati suprafata cu un produs care sa impiedica patarea : KERASET 559 B

3 Inaintea aplicarii gresiei acoperiti marginiile acesteia cu o coala de folie cauciucata

pentru suprafete continue de dimensiuni notabile (40 m2 pentru interior – 20 m2 pentru exterior) gresia si faianta trebuie aplicata cu rosturi de dilatare care sa fie direct proportionale cu stratul de adeziv sau ciment folosit .

Va recomandam , in momentul montajului sa folositi, pe rand , placi din 4 cutii diferite .

ADEZIVI AGREATI : INTERIOR – CERESIT CM 9 SAU ECHIVALENT SAU SUPERIOR
EXTERIOR - CERESIT CM 17 SAU ECHIVALENT SAU SUPERIOR

PENTRU A ASIGURA UN MONTAJ CORECT VA RECOMANDAM SA FOLOSITI
PRODUSELE CUMPARATE DOAR PE SUPRAFETE PERFECT DREPTE , PENTRU A FI
SIGURI DE UN TRAI CAT MAI INDELUNGAT IN CONDITII ESTETICE SI TEHNICE
OPTIME.

INSTRUCTIUNI DE MENTENANTA

In cazul in care curatati produsele aplicate cu diferite solutii care nu sunt recomandate, placile vor avea variatii de culoare care in prealabil nu erau prezente . Evitati utilizarea de markere permanente sau pixuri pe suprafata placiilor .

Daca suprafata versiunilor de gresie si faianta lucioasa sau lustruita este uda , aceasta poate deveni alunecoasa . Societatea noastra nu raspunde in cazul accidentelor suferite pe aceste suprafete .

Pentru a usura curatarea produselor va recomandam sa folositi produsul LIGHT H2 pus la dispozitie de fabricile noastre colaboratoare , in conformitate cu instructiunile de pe ambalaj.

Dupa montaj asigurati-va ca ati curatat cat mai bine suprafata , astfel incat orice urma de adeziv , ciment sau chit de rost de pe suprafata palcilor ceramice a disparut . Totusi este necesara o mententa minima in timp pentru ca placiile sa isi pastreze calitatile de suprafata si corp .

Pentru a curata suprafetele aplicate cu gresia si faianta cumparata de la DS Ceramica SRL , va recomandam sa folositi detergenti speciali pentru gresie si faianta , de preferabil solutii fara ceara , diferite tipuri de lac sau solutii abrazive si acide. In cazuri extraordinare in care folositi astfel de produse este bine sa studiatii fiecare caz in parte si sa actionati cat mai repede pentru a indeparta petele .

Gresia calitatea 1 este produsa si selectata in concordanta cu Normele Europene si ISO internationale . Asta inseamna ca 95 % din cantitatea de marfa calitatea 1 , inscriptionata cu sigla Scelta 1 pe ambalajul de carton , trebuie a aiba caracteristici dimensionale (calibru , grosime , etc..) si de aspect in concordanta cu aceste standarde . Asadar nu toate placile vor fi perfecte (lucru imposibil pentru orice produs realizat la scala industrială) , dar trebuie sa aiba tolerante in limitele standardului . Aceste tolerante cat si cele care tin de caracteristicile chimice sau fizice sunt descrise mai jos .

Aprecierea variatiei de tonalitate trebuie sa fie facuta examinand produsul perpendicular de la o distanta de 1 m dupa asezarea in prealabil a cate o placa din patru cutii diferite .

Defectele placilor pot fi de doua tipuri : notabile (deja vizibile inaintea montarii , cum ar fi diferente majore de culoare , defecte de suprafata sau fracturi fizice) , sau ascunse (defecte care nu sunt vizibile inaintea montarii) . Raportarea defectelor notabile trebuie sa poate fi facuta doar inaintea montarii , acordand un timp suficient pentru inlocuirea produselor . Daca cumparatorul nu verifica marfa si decide sa mearga inainte cu montajul placilor care prezinta defecte notabile , responsabilitatea furnizorului este invalida .

Responsabilitatea pentru defectele ascunse , daca acestea sunt aduse la cunostinta furnizorului in termenul de 2 ani de zile , revin in sarcina acestuia .

INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE

Placile ceramice livrate de SC DS Ceramica SRL sunt impachetate in cutii de carton , pe care sunt inscriptionate marca producatorului, tonalitatea , calibrul si calitatea produselor , pe europaleti std 1,2x0,8 si infoliati cu folie termocontractabila . Produsle ajung in santier cu un autovehicul cu platforma hidraulica si se descarca cu un transpalet manual sau motostivuitor si paletii sunt pozitionati la indicatile persoanei abilitate sa faca receptia marfii , sau in functie de accesul pus la dispozitie sunt descarcate la mana direct din autovehicul . Se interzice manipularea secundara prin aruncare sau basculare .

Depozitarea produselor trebuie facuta pe o platforma plana , betonata sau balastata fara denivelari majore .

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE ATESTA VALABILITATEA GRANTIEI PRODUSULUI GRESIE PORTELANATA GLAZURATA HEM 5 HARD RECTIFICATA 60X60 (DIMENSIUNE INDUSTRIALA) CALITATEA 1 , PE O PERIOADA DE 5 ANI DE ZILE DE LA RECEPTIA MARFII IN SANTIER IN CONDITILE RESPECTARII PREVEDERILOR DE MAI SUS .

DECLAR CA AM CITIT SI SUNT DE ACORD CU TERMENII SI NORMELE EXPRIMATE MAI SUS

CLIENT
SC SOFTVISION SRL
NUME SI PRENUME

SC DS CERAMICA SRL
ADMINISTRATOR
DAN SORIN

DATA :